

ALCANTARA® PODION

INDICAZIONI PRINCIPALI

COMPOSIZIONE	POLIESTERE	%	68
	POLIURETANO	%	32
SPESSORE		mm	0,8
PESO UNITARIO		g/mq	230
ALTEZZA		cm	145
BUONA RESISTENZA ALL'USURA	TRASPIRABILE		
LAVABILE	ANTI SCIVOLO		
TRATTABILE CON TECNOLOGIE DI INIEZIONE			

Il prodotto è certificato secondo la norma Oeko-Tex "Standard 100" che conferisce il marchio: "Confidence in Textiles"

APPLICAZIONI

CALZATURE / TOMAIA

CALZATURE ORTOPEDICHE – PLANTARI

Scheda dei dati tecnici

Nome del prodotto: ALCANTARA® PODION

Data di compilazione: 01.01.2009 - Pagina 2 di 2

STANDARD TECNICI

ALTEZZA			cm	≥ 145
CARICO A ROTTURA	Longitudinale	UNI 8639	N	≥ 225
	Trasversale		N	≥ 175
ELASTICITA' A 50 N	Longitudinale	UNI 8639	%	≥ 2,5
	Trasversale		%	≥ 14
RESISTENZA ALLO STRAPPO		ASTM-D1424	N	≥ 5
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE		UNI 4818-9	N	≥ 60
RESISTENZA ALLE CUCITURE		UNI 4818-11	N	≥ 200
ABRASIONE MARTINDALE		BS 5690	cicli	≥ 20000*

*assenza di variazioni apprezzabili di aspetto

Solidità del colore

ALLA LUCE (80 ore Fodeometro)		AATCC-16A	scala grig	≥ 4
- AL LAVAGGIO IN ACQUA	Cambio tono	AATCC-61	scala grig	≥ 4
	Scarica colore	AATCC-61	scala grig	≥ 3
- AL LAVAGGIO A SECCO	Cambio tono	AATCC-132	scala grig	≥ 4
	Scarica colore	AATCC-132	scala grig	≥ 3
- ALLO SFREGAMENTO	Secco	AATCC-8	scala grig	≥ 4
	Umido	AATCC-8	scala grig	≥ 3
- AL SUDORE	Acido	UNI 7633	scala grig	≥ 4/5
	Basico	UNI 7633	scala grig	≥ 4/5

Certificazioni:

Certificazione Oeko – Tex “Standard 100”

Queste informazioni sull' Alcantara® Podion si fondano sulle conoscenze della ditta produttrice. Tutti i dati sul prodotto si intendono come valori medi e sono da considerarsi soltanto come indicazioni generali.