

Scheda dei dati tecnici

Nome del prodotto: EVACORK

Data di compilazione: 18.06.2014 - Pagina 1 di 1

ARTICOLO	COLORE	FINITURA
EVACORK	61 - MARRONE	SEZIONATO

TEST

DIMENSIONE LASTRE (cm)* 115x175 circa	SPESSORI (mm) 3, 5, 7, 10 e 15
--	---

PROVE

VALORI

Resistenza allo scivolamento UNI 8615	
Incollaggio colla pu+ Clorurazione	
Durezza su sezionato Shore A din 53505	48/53 shore A
Peso specifico (Kg/m ³)	220/260
Abrasiono (mm ³) 5N din 53516	290
Carico rottura (MPA)	2,2
Allungamento a rottura (%)	200% ca
Ritiro (%) Dopo 24h a 70°C	3/5%
Compression set din 53517	
Lacerazione (n/mm)	2,2
Resistenza a flessione C.N. 100.000 cicli	
Resistenza a flessione din 53543 a 30°C / 50.00 cicli	

***Tolleranza dimensionabile $\pm 5\%$**

Queste informazioni sul materiale Evacork si basano sulla scheda tecnica fornitaci dalla ditta produttrice. Tutti i dati sul prodotto si intendono come valori medi e sono da considerarsi soltanto come indicazioni generali.