

Nome del prodotto: **FODERA SINTETICA "DELIKATESSE CAPRA"**

Data di compilazione: 17.06.2014 - Pagina 1 di 1

# SCHEDA TECNICA

## TECHNICAL DATA SHEET

<b>ARTICOLO</b> <i>Article</i>		<b>FODERA SINTETICA DELIKATESSE CAPRA</b>			
<b>ALTEZZA</b> <i>Width</i> cm	<b>SPESSORE</b> <i>Thickness</i> mm	<b>PESO</b> <i>Weight</i> gr/mq	<b>COMPOSIZIONE</b> <i>Composition</i>		
145+/-2	0,75+/-0,05	265+/-5%	38%VI 62%PU		
<b>Caratteristica</b> <i>Property</i>		<b>Unità misura</b> <i>Unit</i>	<b>Valori</b> <i>Results</i>		<b>Tolleranze</b> <i>Range</i>
<b>Determinazione della Resistenza a Rottura</b> <i>Tensile Strength</i>		daN/50mm	Long/Warp	12	+/- 10%
			Trasv/Weft	10	+/- 10%
<b>Determinazione dell'allungamento a Rottura</b> <i>Elongation at Break</i>		%	Long/Warp	35	+/- 10%
			Trasv/Weft	75	+/- 10%
<b>Determinazione dell'allungamento %</b> <i>Percentage elongation under load</i>		%	Long/Warp	25	+/- 10%
			Trasv/Weft	75	+/- 10%
<b>Determinazione della resistenza alla Lacerazione</b> <i>Tear Strength</i>		daN	Long/Warp	1,0	+/- 10%
			Trasv/Weft	1,0	+/- 10%
<b>Determinazione dell'adesione del Rivestimento</b> <i>Coating adhesion</i>		daN/10mm	Long/Warp	0,400	+/- 10%
			Trasv/Weft	0,400	+/- 10%
<b>Resistenza all'abrasione martindale</b> <i>Abrasion Resistance</i>		n° evoluzioni <i>n° revolution</i>	Secco/Dry	>25600	
			Umido/Wet	>6400	
<b>Flessioni ripetute metodo (Bally) +20°C</b> <i>Flex Resistance, +20°C</i>		n° flessioni <i>n° flex</i>	Long/Warp	>100000	
			Trasv/Weft	>100000	
<b>Velocità di trasmissione del vapor d'acqua</b> <i>Water vapour trasmission rate</i>		gr/mq/24h		450	+/-10%
<b>Solidità del colore crockmeter test</b> <i>Colour Fastness to rubbing crockmeter test</i>		Scala Grigi <i>Gray Scale</i>	Secco/Dry	4/5	
			Umido/Wet	4	
<b>Determinazione della resistenza al M.E.K.</b> <i>Resistance to methyl-ethyl-ketone</i>				OK	
Data/Date 20/04/2012	Operatore Laboratorio/ Q.A. Operator		Responsabile Laboratorio/ Q.A. Manager		

I dati espressi in questa scheda tecnica, sono da considerarsi puramente indicativi e riferiti al campione testato, si consiglia quindi alla clientela di svolgere i propri controlli per determinare la conformità dell'articolo alle proprie esigenze prima di qualsiasi ulteriore lavorazione.

*The data in this data sheet are purely indicative and refer to the sample tested, therefore we recommend our customers to carry out their own checks in order to determine the conformity of our article in respect to their own needs before any further processing.*

Queste informazioni sulla Fodera sintetica "Delikatesse capra" si fondano sulle conoscenze della ditta produttrice. Tutti i dati sul prodotto sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso.