

Nome del prodotto: **FODERA SINTETICA "DELIKATESSE VACCHETTA"**

Data di compilazione: 17.06.2014 - Pagina 1 di 1

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

ARTICOLO <i>Article</i>		FODERA SINTETICA DELIKATESSE VACCHETTA				
ALTEZZA <i>Width</i> cm	SPESSORE <i>Thickness</i> mm	PESO <i>Weight</i> gr/mq	COMPOSIZIONE <i>Composition</i>			
145+/-2	0,75+/-0,05	290+/-5%	34%VI 66%PU			
Caratteristica <i>Property</i>		Unità misura <i>Unit</i>	Valori <i>Results</i>		Tolleranze <i>Range</i>	Metodo di prova <i>Test Method</i>
Determinazione della Resistenza a Rottura <i>Tensile Strength</i>		daN/50mm	Long/Warp	12	+/- 10%	UNI EN ISO 1421 SATRA TM 29
			Trasv/Weft	10		
Determinazione dell'allungamento a Rottura <i>Elongation at Break</i>		%	Long/Warp	35	+/- 10%	UNI EN ISO 1421 SATRA TM 29
			Trasv/Weft	75		
Determinazione dell'allungamento % <i>Percentage elongation under load</i>		%	Long/Warp	25	+/- 10%	UNI 4818/7 Carico applicato 10 daN
			Trasv/Weft	75		
Determinazione della resistenza alla Lacerazione <i>Tear Strength</i>		daN	Long/Warp	1,0	+/- 10%	UNI EN ISO 4674-1 B SATRA TM 30
			Trasv/Weft	1,0		
Determinazione dell'adesione del Rivestimento <i>Coating adhesion</i>		daN/10mm	Long/Warp	0,400	+/- 10%	UNI EN ISO 2411 SATRA TM 410
			Trasv/Weft	0,400		
Resistenza all'abrasione martindale <i>Abrasion Resistance</i>		n° evoluzioni <i>n° revolution</i>	Secco/Dry	>25600		SATRA TM3 lmet.A
			Umido/Wet	>12800		
Flessioni ripetute metodo (Bally) +20°C <i>Flex Resistance, +20°C</i>		n° flessioni <i>n° flex</i>	Long/Warp	>100000		UNI 4818/13 SATRA TM 55
			Trasv/Weft	>100000		
Velocità di trasmissione del vapor d'acqua <i>Water vapour trasmission rate</i>		gr/mq/24h		450	+/-10%	UNI 4818/26
Solidità del colore crockmeter test <i>Colour Fastness to rubbing crockmeter test</i>		Scala Grigi <i>Gray Scale</i>	Secco/Dry	4/5		UNI 4818/20 TM 167
			Umido/Wet	4		
Determinazione della resistenza al M.E.K. <i>Resistance to methyl-ethyl-ketone</i>				OK		UNI .4818/ 28
Data/Date 22/07/2010	Operatore Laboratorio/ Q.A. Operator		Responsabile Laboratorio/ Q.A. Manager			
<p>I dati espressi in questa scheda tecnica, sono da considerarsi puramente indicativi e riferiti al campione testato, si consiglia quindi alla clientela di svolgere i propri controlli per determinare la conformità dell'articolo alle proprie esigenze prima di qualsiasi ulteriore lavorazione.</p> <p><i>The data in this data sheet are purely indicative and refer to the sample tested, therefore we recommend our customers to carry out their own checks in order to determine the conformity of our article in respect to their own needs before any further processing.</i></p>						

Queste informazioni sulla Fodera sintetica "Delikatesse vacchetta" si fondano sulle conoscenze della ditta produttrice. Tutti i dati sul prodotto sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso.