

Permeabilità al vapore acqueo / assorbimento del vapore acqueo

DIN EN ISO 20345ff

Parametro	Unità di misura	Risultato	Requisito DIN EN ISO 20345ff	Valutazione	
				Soddisfacente	Non soddisfacente
WDD	Mg/cm ² xh	14,1	≥2,0	X	
WDA	Mg/cm ²	1,7	-	-	-
WDZ	Mg/cm ²	114,7	≥20	X	

Forza di trazione

DIN EN ISO 20345ff

Parametro	Unità di misura	Risultato	Requisito DIN EN ISO 20345ff	Valutazione	
				Soddisfacente	Non soddisfacente
Tessuti e tessuti spalmati	N	53	≥15	X	

Resistenza all'abrasione

DIN EN ISO 20345ff

Parametro	Unità di misura	Risultato	Requisito DIN EN ISO 20345ff	Valutazione	
				Soddisfacente	Non soddisfacente
Asciutto 51200x	Cicli	Senza buchi	Senza buchi	X	
Bagnato 25600x	Cicli	Senza buchi	Senza buchi	X	

Solidità allo sfregamento: colorazione

DIN EN ISO 105-X12 / PFI 00/1148

Parametro	Unità di misura	Risultato	Requisito	Valutazione	
				Soddisfacente	Non soddisfacente
Asciutto 10x	Scala dei grigi	5	-	-	-
Bagnato 10x	Scala dei grigi	5	-	-	-

Solidità allo sfregamento: cambiamenti superficiali

DIN EN ISO 105-X12 / PFI 00/1148

Parametro	Unità di misura	Risultato	Requisito	Valutazione	
				Soddisfacente	Non soddisfacente
Asciutto 10x	-	Lieve cambiamento	-	-	-
Bagnato 10x	-	Lieve cambiamento	-	-	-

Solidità alla luce artificiale: lampada ad arco allo xeno

DIN EN ISO 105-B02 / PFI 00/1159

Parametro	Unità di misura	Risultato	Requisito	Valutazione	
				Soddisfacente	Non soddisfacente
Metodo di esposizione 5	Scala dei blu	>4	-	-	-

Le informazioni contenute in questo verbale si basano sulle specifiche comunicateci dal produttore.