

*Scheda dei dati tecnici*

**Nome del prodotto: POR 251/GR**

Data di compilazione: 23.09.2015 - Pagina 1 di 1

## **POR 251/GR**

COMPOSIZIONE	NBR
STRUTTURA CELLULARE	A CELLULE CHIUSE
COLORE	GRIGIO
DENSITA' (ISO 845-88 - ASTM D 3575)	250 +/- 20 KG/m <sup>3</sup>
ASSORBIMENTO ACQUA (ASTM D 1056)	>1,5%
CAMPO DI TEMPERATURA DI UTILIZZO	-20°C + 90°C
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (ASTM D 412)	>190%
RESISTENZA A LACERAZIONE (ASTM D 624)	3,8 KG/cm <sup>q</sup> (380 kPa)
RESISTENZE	AIR+ U.V. OTTIMO
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE (ASTM 1056/85)	AL 25% - 1,7 KG/cm <sup>q</sup> (170 kPa)
DUREZZA SHORE 00	65/70

Queste informazioni sul POR 251/GR si fondano sulle conoscenze della ditta produttrice. Tutti i dati sul prodotto si intendono come valori medi e sono da considerarsi soltanto come indicazioni generali.

Le informazioni citate devono essere considerate come una guida, ma non possono essere citate come un obbligo da parte nostra o della ditta produttrice.