

Scheda dei dati tecnici

Nome del prodotto: SUGHERO SINT. 839

Data di compilazione: 18.06.2014 - Pagina 1 di 1

ARTICOLO	COLORE	FINITURA
SUGHERO SINT. 839	61 - MARRONE	SEZIONATO

TEST

DIMENSIONE LASTRE (cm)* 90x70 circa	SPESSORI (mm) 5 e 10
--	---------------------------------------

PROVE

VALORI

Resistenza allo scivolamento UNI 8615	
Incollaggio colla pu+ Clorurazione	
Durezza su sezionato Shore A din 53505	68/75 shore A
Peso specifico (Kg/m ³)	420/460
Abrasione (mm ³) 5N din 53516	200
Carico rottura (MPA)	4,0
Allungamento a rottura (%)	200% ca
Ritiro (%) Dopo 24h a 70°C	da 2% a 5%
Compression set din 53517	
Lacerazione (n/mm)	4,3
Resistenza a flessione C.N. 100.000 cicli	
Resistenza a flessione din 53543 a 30°C / 50.00 cicli	

***Tolleranza dimensionabile ±5%**

Queste informazioni sul materiale Sughero sint. 839 si basano sulla scheda tecnica fornitaci dalla ditta produttrice. Tutti i dati sul prodotto si intendono come valori medi e sono da considerarsi soltanto come indicazioni generali.