

Scheda dei dati tecnici

Nome del prodotto: EVACORK

Data di compilazione: 17.11.2022 - Pagina 1 di 1

ARTICOLO	COLORE	FINITURA
EVACORK	61 - MARRONE	SEZIONATO

TEST

DIMENSIONE LASTRE (cm)* 115x175 circa	SPESSORI (mm) 3, 5, 7, 10 e 15
--	---

TEST

VALORI

Polimero di base	E.V.A. + granulato di sughero naturale
Struttura cellulare	chiusa
Durezza su sezionato Shore A din 53505	50/55 shore A
Peso specifico (Kg/m ³)	250
Abrasione (mm ³) 5N din 53516	290
Carico rottura (MPA)	2,2
Allungamento a rottura (%)	200% ca
Ritiro (%) Dopo 24h a 70°C	3/5%
Lacerazione (n/mm)	2,2
Test citotossicità MDR (Medical Device Regulation) EN ISO 10993/5	Conforme (vitalità cellulare >70%)
Certificato SG:	conforme alla normativa SG 2017

***Tolleranza dimensionabile ±5%**

Queste informazioni sul materiale Evacork si basano sulla scheda tecnica fornitaci dalla ditta produttrice. Tutti i dati sul prodotto si intendono come valori medi e sono da considerarsi soltanto come indicazioni generali.