

Scheda di informazione tecnica

6.0 del 12/2025

Settore calzature/pelletterie

PEDSAN srl
Via Sandro Penna, 112
06132 Perugia
telefono 075 5289118
www.pedsan.it

PRODOTTO	PRESSION VULKAPRENE/075-F
----------	---------------------------

Campi di Impiego..... Adesivo policloroprenico mono-componente specifico per incollaggi di suole in gomma sintetica e naturale, cuoio, tunith, microporosa e coria tra loro, o su tomaia in pelle anche ingrassata e tessuto, utilizzo anche in giunteria. Particolarmente idoneo per supporti poco assorbenti.

Prodotto particolarmente indicato per lavorazioni di fasciatura di tacchi e zeppe di materiali plastici in genere con pelle, sintetico e tessuti.

In presenza di incollaggi particolarmente difficoltosi o di pellami ingrassati, si consiglia di aggiungere all'adesivo il 5% di attivatore.

Caratteristiche principali del prodotto sono: un'elevata resistenza termica, una forte presa iniziale, una bassa viscosità.

Base..... Gomme e resine sintetiche in soluzione di solventi organici

Colore..... Chiaro trasparente.

Viscosità..... 2.200 mPas Brookfield (+/-100) a 20°C

Categoria..... Infiammabile

Mezzi d'Uso..... Pennello a setole dure o apposita macchinetta spalmatrice a rulli.

Modo d'uso..... Stendere sulle parti da saldare, precedentemente scarnite e pulite di recente, uno strato di detta miscela tenendo presente il grado di assorbimento dei materiali; attendere 15/20 minuti circa, onde permettere l'evaporazione dei solventi, dopodichè unire le parti sottoponendole a pressatura.

L'incollaggio è pronto per test di laboratorio dopo 48 ore.

Immagazzinaggio..... 12 mesi circa in confezioni originali e sigillate a temperatura ambiente (+10°/+40°C).

Confezioni..... Contenitori metallici da kg 4,5 – 15 peso netto.

Avvertenze..... Chiudere accuratamente i contenitori dopo l'uso. Rimescolare prima dell'uso. Conservare il prodotto a temperatura ambiente. Teme il gelo.
Dopo l'aggiunta dell'attivatore all'adesivo, la miscela ha un tempo di vita di 90 minuti circa con il Desmodur RFE, e di 4 ore circa con il Desmodur RC.

Le informazioni fornite sulle proprietà ed applicazioni dei prodotti, sono puramente indicative. Pur essendo state divulgate dopo studi e prove effettuate con rigore presso i ns. laboratori, la Società FRABO ADESIVI spa non può dare garanzia e non assume responsabilità derivanti dall'uso che si intende fare dei prodotti descritti.